

SCHEDA TECNICA

OLAF LAVAGNA

CARATTERISTICHE GENERALI

OLAF LAVAGNA trasforma la tua parete in una lavagna dove potrai scrivere con i classici gessetti e ripulire con un panno umido. E' facile da applicare a pennello o a rullo su superficie liscia e ben trattata. Può essere applicata su pareti, pannelli di legno e cartongesso. La versione trasparente può essere applicata su pitture preesistenti o su MAGNETICA ONE (pittura magnetica).

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Applicare a temperature comprese tra +6°C e +35°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal gelo e dal sole.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muro nuovo:

Applicare una mano o due di OLAF[®] LAVAGNA ad intervalli di 24h.

Muro già pitturato:

- Con idropitture lavabili: stuccare, rimuovere frammenti non perfettamente aderenti e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida ed applicare una mano a pennello di OLAF[®] LAVAGNA solo sulle eventuali stuccature. Dopo minimo 24 ore, applicare una o due mani di OLAF[®] LAVAGNA su tutta la superficie.
- Con tempere, pitture a calce o sfarinanti: stuccare e carteggiare se necessario; pulire il muro con spugna umida, applicare una mano a pennello di OLAF[®] LAVAGNA, sulle eventuali stuccature ed una su tutta la superficie. Dopo minimo 24 ore, applicare una o due mani di OLAF[®] LAVAGNA su tutta la superficie.

Legno nuovo:

Pulire la superficie da residui di legno o polvere e applicare una o due mani di OLAF LAVAGNA ad intervalli di 24h.

Cartongesso:

Pulire la superficie da polvere e applicare una o due mani di OLAF LAVAGNA ad intervalli di 24h.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1000 ± 20 g/l (a 20°C)
SOLIDI IN PESO	15 ± 2% p/p
RESA	10/15 m ² /l (una mano)
VISCOSITÀ	2000 ± 500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C)
ASPETTO	Nero - Trasparente
RICOPERTURA	24 h (a 20°C / 65% U.R.)
CONFEZIONI	0,5 - 4 - 10 litri
APPLICAZIONE E DILUIZIONE	Rullo: Massimo 10% vol. Pennello: Massimo 10% vol. Spruzzo ad aria: Massimo 10% vol.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.