

BIOCID Serie 0080

Additivo risanante in pasta per idropitture per interni. Additivare in quantità massima del 1%.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Additivo antimuffa caratterizzato da un elevato potere igienizzante ad ampio spettro. Le idropitture per interni additivate con BIOCID Serie 0080 sono efficaci in particolare su muri sporchi e contaminati da muffe. La pittura additivata con BIOCID Serie 0080 deve essere applicata dopo aver disinfestato con la soluzione RISANANTE K28 Serie 0885.

Le principali caratteristiche sono le seguenti:

Buon potere igienizzante

Facilità di applicazione a pennello e rullo

CAMPI DI IMPIEGO

Per la protezione da muffe e macchie scure di pareti interne.

Supporti idonei

Intonaco civile

PREPARAZIONE SUPPORTI

Supporto invasato da alghe, muffe e inestetiche macchie scure

- Trattare la superficie con uno strato di RISANANTE K28 Serie 0885; se il supporto è particolarmente sporco e contaminato, applicare un secondo strato di RISANANTE K28 Serie 0885, attendere almeno 24 ore e poi asportare meccanicamente le macchie nere.

Il trattamento così eseguito è la preparazione ideale per un ciclo che prevenga la comparsa di inestetiche macchie scure e per la successiva applicazione di idropitture addizionate con BIOCID Serie 0080.

Per l'applicazione delle idropitture addizionate con BIOCID Serie 0080 è necessario attenersi alle norme generali di preparazione del supporto, come specificato nelle Schede Tecniche di ogni singolo prodotto.

PARAMETRI APPLICATIVI

Quantità

200 cc per ogni latta di idropittura

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di applicazione

Supporto: 5° - 35°C

Ambiente: Min. 5°C - Max. 35°C

Umidità relativa

Max. 60%

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

IDROPITTURA ADDIZIONATA CON BIOCID:

- Miscelare accuratamente con ventola.
- Applicare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5°C e superiore a +30°C.
- Per la diluizione del prodotto additivato utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
- Assicurare, durante l'applicazione e la successiva essiccazione, un'adeguata ventilazione degli ambienti.

DATI TECNICI DI FORNITURA

Prodotto serie

Metodo di prova

Colore	Trasparente	
Viscosità	Da 10000 a 12000 mPa.s (20°C) A6 – V20	ISCOL01
Peso Specifico	Da 1,0 a 1,1 g/ml	ISCOL02

Residuo secco	% in peso $19 \pm 2\%$
	% in volume $4,6 \pm 0,5\%$

CLASSIFICAZIONE

"Prodotto escluso dalla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06"

Confezione	Trasparente
0,200 l	✓

STABILITÀ A MAGAZZINO - CONSERVAZIONE

Un anno in contenitori originali sigillati.

Conservare ad una temperatura superiore a 5° e inferiore a 35° C. Teme il gelo.

CONFEZIONI DISPONIBILI

0,200 l

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Additivo antimuffa caratterizzato da un elevato potere igienizzante ad ampio spettro. Le idropitture per interni additivate con BIOCID Serie 0080 sono efficaci in particolare su muri sporchi e contaminati da muffe. La pittura additivata con BIOCID Serie 0080 deve essere applicata dopo aver disinfestato con la soluzione RISANANTE K28 Serie 0885.

ETICHETTATURA SANITARIA

Vedi SDS.

Maneggiare i prodotti con molta cura seguendo le norme vigenti inerenti la sicurezza personale ed ambientale.

NOTE

- I dati riportati nella presente Scheda Tecnica sono stati ottenuti utilizzando unicamente materiali di produzione Franchi&Kim applicati in conformità alle specifiche descritte. L'utilizzo improprio di materiali diversi da quelli indicati (prodotti vernicianti, acqua di rete per la diluizione) e/o non prodotti da Franchi&Kim, può quindi compromettere le caratteristiche applicative, le prestazioni e la polimerizzazione finale del prodotto.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico che si prefigge e di eseguire il lavoro con professionalità. Per ulteriori informazioni in merito al metodo di applicazione e alle condizioni di utilizzo, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. Il presente documento sostituisce tutte le precedenti versioni.

E' consigliato consultare l'edizione aggiornata sul sito www.franchi-kim.it.

FRANCHI&KIM

Industrial & Architectural Paints

SEDE LEGALE: Via Matteotti, 160 - 25014 CASTENEDOLO - BRESCIA - ITALY

Tel. +39 030 213555 - Fax +39 030 2731664

info@franchi-kim.it - www.franchi-kim.it - www.inshopfactory.it