

ADF85 Serie 0085

Additivo risanante in pasta per idropitture e rivestimenti plastici per esterni; additivare in quantità massima del 1%.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Additivo antialga caratterizzato da un elevato potere antibatterico ad ampio spettro. Le pitture per esterni additivate con ADF85 Serie 0085 sono efficaci in particolare su muri esposti a nord dove, a causa dell'umidità e dello scarso irraggiamento, si formano alghe, muffe e antiestetiche macchie scure. La pittura additivata con ADF85 Serie 0085 deve essere applicata dopo aver disinfestato con la soluzione RISANANTE K28 Serie 0885.

Le principali caratteristiche sono le seguenti:

Ottimo potere risanante	Non è infiammabile
Facilità di applicazione a pennello e rullo	

CAMPI DI IMPIEGO

Per la protezione da alghe e muffe di pareti esterne particolarmente esposte.

Supporti idonei

Calcestruzzo	Cemento armato
--------------	----------------

PREPARAZIONE SUPPORTI

Su supporti invasi da macchie scure trattare il muro con uno strato di soluzione RISANANTE K28 Serie 0885. Su supporti particolarmente invasi da macchie nere applicare un secondo strato. Successivamente all'azione igienizzante (attendere almeno 24 ore) asportare meccanicamente, mediante raschiatura e/o spazzolatura, le macchie nere.

Il trattamento così eseguito è la preparazione ideale per un ciclo che prevenga la comparsa di inestetiche macchie scure e per la successiva applicazione di pitture per esterni additivate con ADF85 Serie 0085. Per l'applicazione delle pitture addizionate con ADF85 Serie 0085 ci si dovrà comunque attenere alle norme generali di preparazione del supporto come specificato nelle Schede Tecniche di ogni singolo prodotto.

PARAMETRI APPLICATIVI

Quantità	200 cc per ogni latta di idropittura
----------	--------------------------------------

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura di applicazione	Umidità relativa
Supporto: 5° - 35°C	Max. 60%
Ambiente: Min. 5°C - Max. 35°C	

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

IDROPITTURA ADDIZIONATA CON BIOCID:

- Miscelare accuratamente con ventola.
- Applicare il prodotto additivato con ADF85 ad una temperatura non inferiore a +5°C e superiore a +35°C.
- Per la diluizione del prodotto additivato utilizzare acqua di rete onde evitare problemi di formazione di muffe.
- Nella manipolazione usare guanti adatti.
- Proteggere gli occhi ed evitare il contatto con la pelle

DATI TECNICI DI FORNITURA

	Prodotto serie	Metodo di prova
Colore	Trasparente	
Viscosità	Pasta	ISCOL01
Peso Specifico	Da 1,1 a 1,15 g/ml	ISCOL02

Residuo secco	% in peso $29 \pm 2\%$
	% in volume $22,61 \pm 2\%$

CLASSIFICAZIONE

"Prodotto escluso dalla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06".

Confezione	Trasparente
0,200 l	

STABILITÀ A MAGAZZINO - CONSERVAZIONE

Un anno in contenitori originali sigillati.

Conservare ad una temperatura superiore a 5° e inferiore a 35° C. Teme il gelo.

CONFEZIONI DISPONIBILI

0,200 l

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Additivo antialga caratterizzato da un elevato potere antibatterico. Le pitture per esterni additivate con ADF85 Serie 0085 sono efficaci in particolare su muri esposti a nord dove, a causa dell'umidità e dello scarso irraggiamento, si formano alghe, muffe e antiestetiche macchie scure. La pittura additivata con ADF85 Serie 0085 deve essere applicata dopo aver disinfestato con la soluzione RISANANTE K28 Serie 0885.

ETICHETTATURA SANITARIA

Vedi SDS.

Maneggiare i prodotti con molta cura seguendo le norme vigenti inerenti la sicurezza personale ed ambientale.

NOTE

- I dati riportati nella presente Scheda Tecnica sono stati ottenuti utilizzando unicamente materiali di produzione Franchi&Kim applicati in conformità alle specifiche descritte. L'utilizzo improprio di materiali diversi da quelli indicati (prodotti vernicianti, acqua di rete per la diluizione) e/o non prodotti da Franchi&Kim, può quindi compromettere le caratteristiche applicative, le prestazioni e la polimerizzazione finale del prodotto.

- Tutti i tempi indicati in applicazione si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico che si prefigge e di eseguire il lavoro con professionalità. Per ulteriori informazioni in merito al metodo di applicazione e alle condizioni di utilizzo, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica. Il presente documento sostituisce tutte le precedenti versioni.

E' consigliato consultare l'edizione aggiornata sul sito www.franchi-kim.it.

SEDE LEGALE: Via Matteotti, 160 - 25014 CASTENEDOLO - BRESCIA - ITALY

Tel. +39 030 213555 - Fax +39 030 2731664

info@franchi-kim.it - www.franchi-kim.it - www.inshopfactory.it